

TEK – SIL AF

Yüksek Kalite Antibakteriyel Asetik Silikon

Ürün Tanımı:

TEK-SIL AF, tek komponentli, asetik asit içerikli silikon olup, havanın nemi ile kürlenip, yüksek dirençli esnek bir lastik konumuna gelir.

Uygulama Alanları:

TEK-SIL AF, hem sızdırmaz dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak, hemde kararma yapması istenmeyen yerlerde kullanıma uygundur. Özellikle önerilen yerler, banyo ve mutfaklarda ki ıslak zeminler, duşakabin, fayans, soğuk oda uygulamaları, v.s.'dir.

Ürünün en önemli özelliklerinden birisi, antibakteriyel özelliğinden ötürü banyo ve mutfaklarda başarı ile kullanılabilmesidir.

Uygulama Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olması gerekir. Aksi takdirde yapışma etkisi azalır. Temizleme işleminin uygun malzemelerle yapılması gerekmektedir. TEK-SIL AF uygulaması yapılmış derzler boyanmamalıdır.

Teknik Değerler:

Kürlenmemiş silikonun fiziksel değerleri şu şekildedir:

Görünüş	Tiksotropik macun
Yoğunluk	0,97 – 0,98 g/cm ³
Kabuk bağlama süresi	~ 9 dakika
Kürlenme süresi, yaklaşık 1 gün	3 mm
Uygulama ısısı	+ 5° C ile + 40° C arası

Kürlendikten sonra ki değerler :

Kullanım ısısı	- 30° C ile + 120° C arası
Shore A sertlik değeri DIN 53505	19 - 21
Gerilme Mukavemeti NF T 46002	2,0 MPa
Kopma Mukavemeti DIN 53504	% 460

Ambalaj Şekli ve Stoklama:

Genel olarak 280 ml kartuşlardadır. Orijinal ambalajında ve + 25° C ısı altında ki kuru bir ortamda 12 ay ömrü vardır.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Göz ve cilde temasından kaçınınız. Eğer gözünüze temas ederse, bol su ile yıkayınız ve tıbbi desteğe başvurunuz. Ortam iyi havalandırılmalıdır. Uzun süreli teneffüs edilmesi sağlığa zarar verebilir.

Çocukların temas edemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.